



ハイモル マックス #300



認証番号 GB0310015
セメント系下地調整塗材
JIS A 6916 CM-2



ゼロアスベスト製品
昭和電工建材のプレミックスモルタルは全て、石棉や石棉関連の素材を一切含まないゼロアスベスト製品です。

完全プレミックスモルタル(一材型製品)

再乳化形粉末樹脂(アクリル系カチオン)入り

- ・ 高品質、高性能、高接着耐久。
- ・ 水練りだけでポリマーセメントモルタルとしてご使用いただけます。
- ・ 全面塗りのタイル下地材として適しております。

外壁タイル剥落防止工法「LT工法」の適合商品です。

適用部位	内・外壁、内・外床、天端、天井等
標準塗厚	3~10mm
CM-2規定範囲	3~10mm厚
標準塗面積	1.85m ² /袋(10mm厚)
練り上がり量	18.5ℓ
用途	内外壁タイル下地、床下地 外壁吹き付け下地、全面厚塗仕上げ、 PC躯体、PC板などの内外補修等
荷姿	25kg防湿紙袋入り

※用途につきましてご不明な点がございましたら、施工前に必ず当社へご相談ください。
※特殊下地面への施工は避けてください。

日本建築仕上材工業会登録

商品名	ハイモルマックス#300
表示登録番号	1002019
ホルムアルデヒド放散等級区分表示	F☆☆☆☆
製造業者等名称	昭和電工建材株式会社
ロット番号	梱包に表示
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/

本製品は ISO 9001 認証事業所によってつくられています。

昭和電工建材株式会社

1 下地処理

○下地のレイタンス、脆弱層、脂分、汚れ等を高圧洗浄、ワイヤブラシ、サンダー掛け等で除去し、水洗い清掃を行ってください。

- ※パネコート型枠を使用した躯体の場合、必ず高圧洗浄、ワイヤブラシ又はサンダー掛け等を行ってください。
- ※タイル下地の場合は、必ず高圧洗浄(吐出圧力50MPa以上)を行ってください。
- ※下地が高強度コンクリートの場合は、必ず超高圧洗浄(吐出圧力150MPa以上)を行ってください。
- ※浮き、剥落の原因となりますので、下地の清掃は入念に行ってください。

○下地の乾燥後、必ずハイモルエマルジョンの5倍希釈液を刷毛等でむらなく塗布してください。

2 混練

ハイモルマックス®#300



1袋(25kg)



清水



約5.8ℓ

所定量の水(約5.8ℓ)を容器に入れ、次にハンドミキサー等で攪拌しながらマックス#300を徐々に加え、十分に練り混ぜ(約3分)、施工軟度に調整してください。練りはじめの時点で硬く感じて水を加えないように注意してください(可使用時間は約1時間です)。

3 塗り付け

○下地に対し鏝圧を十分にかけ、厚さ「2~3mm」程度でガリッと擦り込むように塗り付けた後、所定の厚さに塗り付けてください。但し、1回の塗り厚は10mm以内とし、それ以上の厚塗りをする場合は、2日以上養生後、塗り重ねてください。

また、塗り重ねる時は、下地処理として必ずハイモルエマルジョンの5倍希釈液を刷毛等でむらなく塗布し、下塗り同様「2~3mm」程度でガリッと擦り込むように塗り付けた後、所定の厚さに塗り付けてください。

次に水引き具合を見計らい、仕上げ材の種類によって金鏝押さえ、木鏝押さえ等の仕上げを行ってください。

- ※塗り継ぐ場合、下塗り面に目粗し(ホウキメ)を行ってください。
- ※JASS 15 左官工事の標準仕様に従って施工してください。

4 養生

○仕上材施工までの養生期間は10日(冬期14日)以上としてください。また、通風や日射による早期乾燥を防止するため、必要に応じてシート養生、散水養生を行ってください。

試験項目	試験結果	品質基準 (JIS A 6916:2000) [セメント系下地調整厚塗材2種] CM-2
軟度変化 %	3.7	±20 以下
耐ひび割れ性	ひび割れの発生は認められない	ひび割れがないこと
耐衝撃性	ひび割れ及びはがれは認められない	ひび割れ及びはがれがないこと
曲げ強さ N/mm ²	5.2	5.0 以上
圧縮強さ N/mm ²	21.7	10.0 以上
付着強さ N/mm ²	標準養生時	2.6
	低温養生時	2.3
吸水量 g	0.5	2 以下
透水量 ml/h	0.4	0.5 以下
長さ変化 %	0.12	0.15 以下
仕上材が複層仕上塗材の場合の耐久性 N/mm ²	表面状態	割れ、膨れ及びはがれは認められない
	付着強さ	2.6
仕上材が陶磁器質タイルの場合の耐久性 N/mm ²	付着強さ	1.4

試験場所:(財)ベターリビング
記載の数値は標準値であり、保証値ではありません。

注意事項

〔施工上の注意〕

- 気温が5℃以下の時は施工を中止するが、適切な保温、採暖を行ってください。
- 施工中及び施工後、硬化前に降雨、降雪の恐れのある場合は施工を中止してください。
- 現場にて砂、セメント等を追加混入することは絶対に避けてください。
- セメント製品に特有の現象である白華(エフロ)が発生することがありますが、品質には異常ありません。

〔使用上の注意〕

- 取扱い時は、必ず保護具(保護手袋、保護眼鏡、マスク等)を着用してください。
- 取扱いは換気の良い場所にて行ってください。
- 取扱い後はうがい及び手洗いを充分に行ってください。
- 取扱い後の器具類は早めに水洗いしてください。

〔応急処置〕

- 目に入った場合: 直ちに多量の水で15分以上洗眼し、医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合: 直ちに水で良く洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 誤飲した場合: 大量の水を飲ませ吐かせた後、直ちに医師の診断を受けてください。

〔保管上の注意〕

- 雨露のつかからない湿気の少ないところに保管し、地面に直接放置しないでください。
- 購入された材料は、製造日から4か月以内に使用しきってください。

〔運送上の注意〕

- 袋の損傷による内容物の漏れが無い事を確認してください。
- 転倒、落下、損傷が無いように積み込み、荷崩れの防止を確実に行ってください。
- 湿気、水濡れに注意してください。

〔廃棄上の注意〕

- 都道府県条例に基づき処理するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

〔漏出時の注意〕

- 飛散したものは掃除機で吸い取るか、スコップ、ほうき等で集め、袋などに回収してください。
- 排水は中和、希釈処理などにより、河川等に直接流出しないように対策をとってください。

このカタログの記載内容は2012年5月現在のものです。製品改良のためにことわりなく仕様変更する場合がありますのでご了承下さい。
カタログに記載の数値は標準値であり、保証値ではありません。安全上の注意事項の詳細については別途、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

昭和電工建材株式会社

■ 本社・建設資材営業部

〒221-0024
横浜市神奈川区恵比須町2-1
TEL (045) 444-1691
FAX (045) 444-1699
<http://www.sdk.co.jp/kenzai/>

■ 仙台営業所	〒983-0044	仙台市宮城野区宮千代3-2-14	TEL (022) 236-7108	FAX (022) 283-0694
■ 名古屋営業所	〒460-0008	名古屋市中区栄2-9-26	TEL (052) 218-8085	FAX (052) 202-1202
■ 大阪営業所	〒532-0011	大阪市淀川区西中島6-5-3	TEL (06) 6100-2202	FAX (06) 6100-1232
■ 福岡営業所	〒812-0025	福岡市博多区店屋町5-22	TEL (092) 281-9881	FAX (092) 281-9505
■ 横浜出荷センター	〒221-0863	横浜市神奈川区羽沢町宇天屋83-1	TEL (045) 370-6830	FAX (045) 370-6832
■ 札幌出荷センター	〒003-0828	札幌市白石区菊水元町8条3-651-12	TEL (011) 872-2671	FAX (011) 871-0882
■ 東松山出荷センター	〒355-0076	東松山市下唐子1511-1	TEL (0493) 27-0111	FAX (0493) 25-1723
■ 千葉出荷センター	〒274-0081	船橋市小野田町857	TEL (047) 457-3458	FAX (047) 457-2153

【ISO 9001 品質マネジメントシステム登録事業所】

JIS A 6916CM-2認証製品



ハイモル マックス#300



認証番号 GB0310015
セメント系下地調整塗材
JIS A 6916 CM-2



ゼロアスベスト製品
昭和電工建材のプレミックスモルタルは全て、石棉や石綿関連の素材を一切含まないゼロアスベスト製品です。

完全プレミックスモルタル(一材型製品)

再乳化形粉末樹脂(アクリル系カチオン)入り

- ・ 高品質、高性能、高接着耐久。
- ・ 水練りだけでポリマーセメントモルタルとしてご使用いただけます。
- ・ 全面塗りのタイル下地材として適しております。

外壁タイル剥落防止工法「LT工法」の適合商品です。

適用部位	内・外壁、内・外床、天端、天井等
標準塗厚	3~10mm
CM-2規定範囲	3~10mm厚
標準塗面積	1.85m ² /袋(10mm厚)
練り上がり量	18.5ℓ
用途	内外壁タイル下地、床下地 外壁吹き付け下地、全面厚塗仕上げ、 RC躯体、PC板などの内外補修等
荷姿	25kg防湿紙袋入り

※用途につきましてご不明な点がございましたら、施工前に必ず当社へご相談ください。
※特殊下地面への施工は避けてください。

日本建築仕上材工業会登録

商品名	ハイモルマックス#300
表示登録番号	1002019
ホルムアルデヒド放散等級区分表示	F☆☆☆☆
製造業者等名称	昭和電工建材株式会社
ロット番号	梱包に表示
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/

本製品は、JCQAによりISO9001認証された製造事業所によりつくられています

昭和電工建材株式会社

1 下地処理

○下地のレイタンス、脆弱層、脂分、汚れ等を高圧洗浄、ワイヤブラシ、サンダー掛け等で除去し、水洗い清掃を行ってください。

※パネコート型枠を使用した躯体の場合、必ず高圧洗浄、ワイヤブラシ又はサンダー掛けを行ってください。

※タイル下地の場合は、必ず高圧洗浄(吐出圧力50MPa以上)を行ってください。

※下地が高強度コンクリートの場合は、必ず超高圧洗浄(吐出圧力150MPa以上)を行ってください。

※浮き、剥落の原因となりますので、下地の清掃は入念に行ってください。

○下地の乾燥後、必ずハイモルエマルジョンの5倍希釈液を刷毛等でむらなく塗布してください。

2 混練

ハイモルマックス®#300

清水



1袋(25kg)



約5.8ℓ

所定量の水(約5.8ℓ)を容器に入れ、次にハンドミキサー等で攪拌しながらマックス#300を徐々に加え、十分に練り混ぜ(約3分)、施工軟度に調整してください。練りはじめの時点で硬く感じて水を加えないように注意してください(可使時間は約1時間です)。

3 塗り付け

○下地に対し鏝圧を十分にかけ、厚さ「2~3mm」程度でガリッと擦り込むように塗り付けた後、所定の厚さに塗り付けてください。但し、1回の塗り厚は10mm以内とし、それ以上の厚塗りをする場合は、2日以上養生後、塗り重ねてください。

また、塗り重ねる時は、下地処理として必ずハイモルエマルジョンの5倍希釈液を刷毛等でむらなく塗布し、下塗り同様「2~3mm」程度でガリッと擦り込むように塗り付けた後、所定の厚さに塗り付けてください。

次に水引き具合を見計らい、仕上げ材の種類によって金鏝押さえ、木鏝押さえ等の仕上げを行ってください。

※塗り継ぎ場合、下塗り面に目粗し(ホウキメ)を行ってください。

※JASS 15 左官工事の標準仕様に従って施工してください。

4 養生

○仕上材施工までの養生期間は10日(冬期14日)以上としてください。また、通風や日射による早期乾燥を防止するため、必要に応じてシート養生、散水養生を行ってください。

試験項目	試験結果	品質基準(JIS A 6916:2000) 【セメント系下地調整厚塗材2種】 CM-2
軟度変化 %	3.7	±20 以下
耐ひび割れ性	ひび割れの発生は認められない	ひび割れがないこと
耐衝撃性	ひび割れ及びひびがれは認められない	ひび割れ及びひびがれがないこと
曲げ強さ N/mm ²	5.2	5.0 以上
圧縮強さ N/mm ²	21.7	10.0 以上
付着強さ N/mm ²	標準養生時	1.0 以上
	低温養生時	0.7 以上
吸水量 g	0.5	2 以下
透水量 ml/h	0.4	0.5 以下
長さ変化 %	0.12	0.15 以下
仕上材が複層仕上塗材の場合の耐久性 N/mm ²	表面状態	割れ、膨れ及びひびがれは認められない
	付着強さ	2.6
仕上材が陶磁器質タイルの場合の耐久性 N/mm ²	付着強さ	1.4

試験場所:(財)ベターリビング

記載の数値は標準値であり、保証値ではありません。

注意事項

〔施工上の注意〕

- 気温が5℃以下の時は施工を中止するか、適切な保温、採暖を行ってください。
- 施工中及び施工後、硬化前に降雨、降雪の恐れのある場合は施工を中止してください。
- 現場にて砂、セメント等を追加混入することは絶対に避けてください。
- セメント製品に特有の現象である白華(エフロ)が発生することがありますが、品質には異常ありません。

〔使用上の注意〕

- 取扱いは必ず保護具(保護手袋、保護眼鏡、マスク等)を着用してください。
- 取扱いは換気の良い場所にて行ってください。
- 取扱い後はうがい及び手洗いを充分に行ってください。
- 取扱い後の器具類は早めに水洗いしてください。

〔応急処置〕

目に入った場合: 直ちに多量の水で15分以上洗眼し、医師の診断を受けてください。
皮膚に付着した場合: 直ちに水で良く洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
誤飲した場合: 大量の水を飲ませ吐かせた後、直ちに医師の診断を受けてください。

〔保管上の注意〕

- 雨露のかからない湿気の少ないところに保管し、地面に直接放置しないでください。
- 購入された材料は、製造日から4か月以内に使用しきってください。

〔運送上の注意〕

- 袋の損傷による内容物の漏れが無い事を確認してください。
- 転倒、落下、損傷が無いように積み込み、荷崩れの防止を確実に行ってください。
- 湿気、水濡れに注意してください。

〔廃棄上の注意〕

- 都道府県条例に基づき処理するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

〔漏出時の注意〕

- 飛散したものは掃除機で吸い取るか、スコップ、ほうき等で集め、袋などに回収してください。
排水は中和、希釈処理などにより、河川等に直接流出しないように対策をとってください。

このカタログの記載内容は2018年3月現在のものです。製品改良のためにことわりなく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

カタログに記載の数値は試験値であり、保証値ではありません。安全上の注意事項の詳細については別途、安全データシート(SDS)をご参照ください。

昭和電工建材株式会社

■本社・建設資材営業部

〒221-8517
横浜市神奈川区恵比須町8
TEL(045)444-1691
FAX(045)444-1699
http://www.sdk-k.com/

■仙台営業所	〒983-0841	仙台市宮城野区原町3-7-14	TEL(022)742-5077	FAX(022)291-1911
■名古屋営業所	〒460-0008	名古屋市中区栄3-11-23	TEL(052)249-3151	FAX(052)249-3152
■大阪営業所	〒532-0011	大阪市淀川区西中島6-5-3	TEL(06)6100-2202	FAX(06)6100-1232
■関東SCMセンター	〒120-0024	足立区千住関屋町1-4	TEL(03)3881-5001	FAX(03)3870-3952
■東北SCMセンター	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町1-7-2	TEL(022)231-2070	FAX(022)231-2073
■中部SCMセンター	〒452-0837	名古屋市中区西区十方町172	TEL(052)501-2421	FAX(052)501-2424
■関西SCMセンター	〒567-0058	茨木市西豊川町14-3	TEL(072)641-6399	FAX(072)641-6401