



床施工の

ゼロアスベスト製品

レベルアップ スーパー (粉末樹脂入)

昭和電工建材のプレミックスモルタルは
全て、石綿や石綿関連の素材を一切含ま
ないゼロアスベスト製品です

工期短縮・**薄塗り**
厚塗り 兼用

高性能高流動セルフレベリング材



日本建築仕上材工業会登録	
商 品 名	レベルアップスーパー
表 示 登 録 番 号	0401088
ホルムアルデヒド 放散等級区分表示	F☆☆☆☆
製 造 業 者 等 名 称	昭和電工建材株式会社
ロ ッ ト 番 号	梱包に表示
問 い 合 わ せ 先	http://www.nsk-web.org/

本製品は、JCQAによりISO 9001認証
された事業所により管理されています

SHOWA DENKO KENZAI K.K.

特 徴

1.翌日軽歩行・軽作業ができること

●1日養生(20℃、65%RH)後強度

圧縮強度 (N/mm ²)	12.8
---------------------------	------

⚠ 注意

強度的には十分ですが、きずつきやすいのでご注意ください。

2.仕上げ材をおよそ3日で施工でき、工期短縮できること

●3日養生(20℃、65%RH)後強度・含水率

圧縮強度 (N/mm ²)	14.3
曲げ強度 (N/mm ²)	4.8
含水率 (%)	6.1

⚠ 注意

乾燥条件の悪い場合は当社にご相談ください。

3.1~20mmの厚みを1品種で施工できること

1~数mmの薄塗りの場合でも下地に強固に接着し、20mm程度の厚塗りの場合もモルタル層全体が均質で接着強度が十分であること。

●7日養生(20℃、65%RH)後接着強度

2mm厚	1.5N/mm ²
10mm厚	2.1N/mm ²
20mm厚	1.4N/mm ²

4.適度なセルフレベルリング性があり、簡単に施工できること

*試験場所：昭和電工建材(株) 建材技術センター

標準施工面積・荷姿

【床モルタル】

	荷 姿	練上がり量	標準施工面積
レベルアップスーパー	20kg防湿紙袋	12ℓ/袋	1.2m ² /袋(10mm厚)

【専用プライマー】

	荷 姿	標準塗布量	標準施工面積
レベルアッププライマー	18kg/缶	400g/m ² ※	225m ² /缶※

※5倍液を2回塗布

施工方法

- 1 下 地 処 理**
- 下地面の雨打たれなどの脆弱部分、レイトンス、塵埃、油分、汚れなどは、ブラッシ、サンダーなどで適切に除去してください。
 - 下地にクラックや著しい欠損がある場合は、打設前に適切に補修してください。
 - 流出の恐れのある箇所は、事前にバックアップ材料で流出を防いでください。
 - 施工面を掃除機などで十分に清掃し、ホコリを取除いてください。

- 2 レベルアッププライマー塗布**
- 塗布1回目
レベルアッププライマー5倍液をデッキブラシ、刷毛、ローラーなどで下地にすりこむように塗布してください。
 - 塗布2回目
1回目乾燥後、2回目も5倍液で塗布してください。
※プライマーは、完全乾燥させてください。

- 3 混 練**
- 混練水比
レベルアップスーパー20kg袋に対し約**4.6ℓ**の水を加えます。
 - 混練時間
所定の水を容器に入れ、レベルアップスーパーを徐々に加えながら高速ミキサー(400~800rpm)で**3分間**確実に混練してください。

⊘ 禁 止

混練水の増量または混練時間の短縮は、材料分離など品質低下を招きますので上記規定を遵守してください。

- 4 打 設**
- 混練したレベルアップスーパーを速やかに流し込み、土間コテ・トンボなどで均一にしてください。(20℃ 可使用時間60分)

- 5 養 生**
- 施工直後は、直射日光、風、急激な乾燥、荷重、振動、衝撃を避けてください。
 - 硬化前に表面に塵埃などが付着しないように対策を取ってください。
 - 施工後は、1ヶ月以内に仕上げ施工を行ってください。
 - 仕上げ施工までに水やほこりなどがかからないように注意してください。

- 6 施工上の注意事項**
- 施工可能温度は、5~30℃です。
 - レベルアップスーパーは、室内専用です。
 - エフロ(白華)が発生することがありますが、レベルアップスーパーの性能に影響を与えません。
 - 本製品は、下地調整材ですので、仕上げ用途には使用できません。
 - 標準仕様以外での施工による不具合につきましては、責任を負いかねますのでご注意ください。

代表特性値

測定項目		試験結果	JASS 15 M-103 (品質基準)
フロー値(cm)		23.7	19 以上
凝結時間	始 発	1時間30分	45分 以上
	終 結	2時間45分	20時間 以内
圧縮強度(N/mm ²)		34	20 以上
下地接着強度(N/mm ²)		1.9	0.7 以上
表面接着強度(N/mm ²)		1.8	0.5 以上
長さ変化(%)		0.03	0.12 以下
衝 撃		割れおよびはがれは認められない	割れおよびはがれの無いこと

試験場所：(一財)ベターリビング

注意事項

〈使用上の注意〉

- 取扱い時は、必ず保護具(保護手袋、保護眼鏡、マスク等)着用してください。
- 取扱いは換気の良い場所にて行ってください。
- 取扱い後はうがい及び手洗いを充分に行ってください。
- 取扱い後の器具類は早めに水洗いしてください。

〈応急処置〉

- 目に入った場合：直ちに多量の水で15分以上洗眼し、医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合：直ちに水で良く洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 誤飲した場合：多量の水を飲ませ吐かせた後、直ちに医師の診断を受けてください。

〈保管上の注意〉

- 〔粉 体〕
- 雨露のかかからない湿気の少ないところに保管し、地面に直接放置しないでください。
 - 購入された材料は、製造日から6か月以内に使用しきってください。
- 〔プライマー〕
- 凍結や直射日光を避ける為に必ず室内(5~40℃)に保管してください。
 - 開封後の使用残は密封した状態で保管してください。

〈輸送上の注意〉

- 内容物の漏れが無い事を確認し、転倒、落下、損傷が無いように積み込み、荷崩れの防止を確実に行ってください。
- 湿気、水濡れに注意してください。

〈廃棄上の注意〉

- 都道府県条例に基づき処理するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

〈漏出時の注意〉

- 飛散した粉体は掃除機で吸い取るか、スコップ、ほうき等で集め袋などに回収してください。
- 流出したプライマーは流路を毛布、土嚢等を用いてせき止め、バキューム等で吸い上げるか、少量の場合はおが屑、ウエス、乾燥砂等に吸収させて回収し焼却してください。
- 粉体が混合した排水は中和、希釈処理などを行い、河川等に直接流出しないようにしてください。

〈環境への配慮〉

- プライマーが海、河川、湖沼、池、下水道、公共用水域へ流入すると、広範囲にわたって汚濁汚染することとなるので、絶対に廃棄したり誤って流入させないでください。万が一流入した場合は地方自治体の担当者に直ちに連絡してください。また、地下水を汚染するおそれのある地中には捨てないでください。

このカタログの記載内容は'18.11月現在のものです。製品改良のためにことわりなく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。カタログに記載の数値は標準値であり、保証値ではありません。

昭和電工建材株式会社

■ 本社・建設資材営業部 〒221-8517 横浜市神奈川区恵比須町8番地 TEL(045)444-1691 FAX(045)444-1699 <http://www.sdk-k.com>

■ 仙台営業所	〒983-0841	仙台市宮城野区原町3-7-14	TEL(022)742-5077	FAX(022)291-1911
■ 名古屋営業所	〒460-0008	名古屋市中区栄3-11-23	TEL(052)249-3151	FAX(052)249-3152
■ 大阪営業所	〒532-0011	大阪市淀川区西中島6-5-3	TEL(06)6100-2202	FAX(06)6100-1232
■ 福岡営業所	〒812-0025	福岡市博多区店屋町5-22	TEL(092)281-9881	FAX(092)281-9885
■ 関東SCMセンター	〒120-0024	足立区千住関屋町1-4	TEL(03)3881-5001	FAX(03)3870-3952
■ 東北SCMセンター	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町1-7-2	TEL(022)231-2070	FAX(022)231-2073
■ 中部SCMセンター	〒452-0837	名古屋市西区十方町172	TEL(052)501-2421	FAX(052)501-2424
■ 関西SCMセンター	〒567-0058	茨木市西豊川町14-3	TEL(072)641-6399	FAX(072)641-6401

■ ISO 9001 品質マネジメントシステム登録事業所